

**TECHNISCHES DATENBLATT****DR-Keildichtstreifen Standard***Beschreibung:*

Polyurethanschaum mit rechteckigem Dreiecksquerschnitt, einseitig mit Schmelzkleber versehen und mit Silikonpapier fixiert.

*Anwendung:*

- Abdichtung der First- und Dachschrägen
- Abdichtung von Dachfensterkragen
- Abdichtung der Verbindung zwischen Kehle und Dacheindeckung

*Technische Daten:*

Technische Zulassungsnummer ITB-KOT-2020/1225 Ausgabe 1.

*Abmessungen:*

1000x50 mm

1000x60mm

1000x70mm

Farben: Anthrazit, Ziegelrot, Braun

Schaumeigenschaften	Schaumklasse	Testmethode
Scheinbare Dichte (netto), kg/m <sup>3</sup>	19-21	ISO 845:1998
Härte (ILD, 40 %), N	140-185	ISO 2439:1997
Kompressionsgrad (50 %, 22 h, 70 °C), %, max	6	ISO 1856:1980
Riss bei Dehnung, %, min	150	ISO 1798:1997
Zugkraft, kPa, min	90	ISO 1798:1997
Elastizität, %, min.	35	ISO 8307:1990

*Lagerung:*

12 Monate ab Produktionsdatum in unbeschädigter Originalverpackung, an einem kühlen und trockenen Ort (optimale Temperatur +18°C).